

PowerMax® 4.0



Hohe Energieausbeute

Die Energieausbeute von PowerMax® im Hinblick auf die erzeugten kWh pro installiertem kWp ist eine der höchsten unter allen Photovoltaiktechnologien.

Exzellenter Wirkungsgrad

Die CIS-Technologie hat den höchsten Wirkungsgrad aller Dünnschichtsolartechnologien und maximiert die installierte Leistung (kWp) pro Quadratmeter.

Beste Qualität

Unsere Solarmodule werden in Deutschland mit modernster Technik in einem voll integrierten Prozess hergestellt und nach allen relevanten Industriestandards zertifiziert.

Anspruchsvolles Design

Die gleichmäßig schwarze Moduloberfläche mit ihrer feinen Nadelstreifenoptik bietet höchste Ästhetik. PowerMax® ist eines der elegantesten Solarmodule weltweit.

Für höchste Belastung und jede Wetterlage

Unsere Module sind für hohe Schneelasten von mindestens 551 kg/m² ausgelegt. Aufgrund ihrer spektralen Empfindlichkeit erzeugen PowerMax® Module auch Strom bei Sonnenauf- und -untergang, bewölktem Himmel und Nebel.

Einfache Installation

Eine ästhetische Befestigung der Module wird über versteckte Montageklammern erreicht. Die Modulgröße und der Formfaktor minimieren die Installationskosten.

Kontinuierliche Modulleistung auch bei Verschattung

Das spezielle Zelldesign sowie die integrierte Bypassdiode gewährleisten, dass der betroffene Strang der Photovoltaikanlage auch bei Verschattung eines Solarmoduls weiterarbeitet.

Hohe Umweltverträglichkeit

Neben der generellen ressourcenarmen Herstellung von CIS-Modulen, sind alle PowerMax® Module frei von Cadmium und Blei und bedürfen keines gesonderten Recyclingverfahrens.

SOLARMODULE FÜR AUFDACHANLAGEN
UND FREIFLÄCHEN

PowerMax®4.0

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

PowerMax®4.0	Wert
Außenabmessungen	1587 x 664 mm ²
Dicke	38 mm
Gewicht	17 kg
Zelltyp	CIGS
Rahmen	ohne
Frontabdeckung	3,2 mm gehärtetes Glas
Schutzklasse der Anschlussdose	IP65
Abmessungen der Anschlussdosen	70 x 64 x 13 mm ³
Kabellängen (⊖ Stecker ⊕ Buchse)	180 310 mm
Kabelquerschnitt	2,5 mm ²
Steckertyp	LC4



www.tuv.com
ID 0000045131




Safety Class II




- Bauartzulassung: IEC 61646
- Sicherheitsqualifikation: IEC 61730:2004
- Ammoniak-Korrosionsprüfung: IEC 62716
- Salznebel-Korrosionsprüfung: IEC 61701



664 mm



Rückseite des Moduls mit Backrail-System



Befestigung mit AVANCIS-Klemmen

AVANCIS GmbH
Solarstraße 3, 04860 Torgau, Deutschland
Telefon +49 (0) 3421 7388-0
info@avancis.de
www.avancis.de

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Daten gemessen unter Standard-Testbedingungen (STC):

PowerMax®4.0	135	140	145	150
Nominalleistung P_{nom}^*	135 W	140 W	145 W	150 W
Sortierung	-0/+5 W			
Modul-Wirkungsgrad η	12,8 %	13,3 %	13,8 %	14,2 %
Apertur-Wirkungsgrad η	14,2 %	14,7 %	15,2 %	15,7 %
Leerlaufspannung U_{oc}^*	78,9 V	79,5 V	80,1 V	80,7 V
Kurzschlussstrom I_{sc}^*	2,57 A	2,58 A	2,59 A	2,59 A
Spannung im mpp U_{mpp}^*	59,7 V	60,8 V	61,9 V	63,0 V
Stromstärke im mpp I_{mpp}^*	2,26 A	2,30 A	2,34 A	2,38 A
Rückstrombelastbarkeit I_R	4,0 A			
Max. Systemspannung U_{sys}	1000 V			

Bestrahlungsstärke 1000 W/m² in der Modulebene, Modultemperatur 25 °C und eine Spektralverteilung der Bestrahlung gemäß der atmosphärischen Masse (AM) 1,5.

* Fertigungstoleranzen: -5 %/+10 %.

Daten gemessen bei Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT)** und AM 1,5:

PowerMax®4.0	135	140	145	150
NOCT	40 °C			
Nominalleistung P_{nom}	101 W	105 W	109 W	113 W
Leerlaufspannung U_{oc}	75 V	76 V	76 V	77 V
Kurzschlussstrom I_{sc}	2,06 A	2,06 A	2,07 A	2,07 A
Spannung im mpp U_{mpp}	56 V	57 V	58 V	59 V

** NOCT: Modultemperatur bei 800 W/m² Bestrahlungsstärke in der Modulebene, Lufttemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s und Betrieb im Leerlauf.

Temperaturkoeffizienten:

PowerMax®4.0	Wert
Temperaturkoeffizient P_{nom}	-0,39 %/°C
Temperaturkoeffizient U_{oc}	-230 mV/°C
Temperaturkoeffizient I_{sc}	0 mA/°C

Daten gemessen bei geringer Strahlungsintensität:

Die relative Verringerung des Modulwirkungsgrads bei einer Strahlungsintensität von 200 W/m², bezogen auf 1000 W/m² bei 25 °C Modultemperatur und Spektrum AM 1,5, beträgt 6 %. Bei 500 W/m² beträgt die relative Steigerung des Modulwirkungsgrads +1 %.

Aufgrund der kontinuierlichen Forschung und Produktverbesserung unterliegen die Spezifikationen in diesem Produktdatenblatt Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Aus diesem Datenblatt lassen sich keine Rechte ableiten. Montagehilfsmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten.